

Пенопакет монтажный ПМ



Санкт-Петербург, Россия

Большой ассортимент пенопакетов монтажных для изоляции стыков труб ппу. Пенопакеты монтажные производятся определенного объема для различных диаметров труб. Количество компонентов ППУ изоляции А и Б точно соответствует необходимому для получения слоя пенополиуретана необходимой толщины в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Точность дозировки в каждом пенопакете $\pm 1\%$ от общего объема компонентов. Время начала реакции вспенивания с момента смешивания (старта компонентов) равно 60 секундам, что дает возможность максимально аккуратно израсходовать все содержимое пакета без остатка. Пенопакет монтажный нужно хранить при температуре от +5 до +25 °С в сухом помещении, исключить механические воздействия. Перед применением пенопакет следует проверить на внешнюю целостность, после чего нужно выдержать его более 12 часов при комнатной температуре (плюс 15-20 градусов Цельсия). Пенопакет монтажный, пенопакет монтажный пм, пенопакет пм, пенопакет для изоляции, ппу изоляция, изоляция стыков, изоляция труб ппу, компоненты ппу, компоненты ппу изолан

Цена: **130 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Медведев Константин

+7(495)134-03-59