

силиконовая резина



Санкт-Петербург, Россия

Описание:

630 силиконовая резина используется в основном для сувениров с преимуществом хорошей прочностью, высоким сопротивлением и многоразового использования и т.д. Силиконовый каучук является одним из продуктов с самым высоким уровнем использования в производстве ремесленных сувениров, и изделий форм для бетона, гипса, лепки, декора, скульптур животных и растений и п.т.

Применение

Пластиковая техника, мыла, свечи и многое другое.

Стандартные данные:

модель вид Вязкость

Твердость

(по ШоруА) Прочность

на растяжение(кгс/см) Прочность на разрыв Относительное углинение(%) Пропорции смешивания(%) Время работы(ч)

Время отверждения(ч)

630 белый 25000-27000 30±2A ≥3.8

≥2.8

≥380 2-3 0.5-1 4±1

Общее описание:

RTV-2 лепное украшение кремниевого каучука и силиконового каучука является силиконовым каучуком, с двумя компонентами с превосходной текучестью и хорошей эксплуатационной работой. Добавить отвердитель в 2%-3% при комнатной температуре. Силиконовый каучук используется в течение 30 минут, в течение 25 часов произойдет полное затвердение. Силиконовый каучук используется для дублирования предметов.

Иструкция по эксплуатации для силиконовой формовочной резины RTV-2:

Жидкий продукт белого или красного цвета с жесткостью 34-38A после отверждения. Если, вы хотите изготовить большую форму, то форма, должна быть изготовлена более точно, нужно использовать каучук с низкой твердостью. Если форма, требует быстрого высыхания, необходимо добавить больше отвердителя и наоборот.

Примечание: (Наша компания не рекомендует добавлять силиконовое масло. Для специальных форм, необходимо 5%-10% добавить силиконовое масло, чтобы смягчить форму)

Пропорции и реакции отвердителя перечислены, ниже:

1. добавление отвердителя 1%, силикон можно будет использовать в течение 2, 5 часов.
2. добавление отвердителя 2%, силикон можно использовать в течение 30 минут, отверждение произойдет в течение 2-3 часов.
3. добавление отвердителя 3%, силикон можно использовать в течение 30 минут, отверждение произойдет в теч

yan fang

86-755-85224692

**Bulding A, No.3, Hongling First
Road, Liulianshibi Industrial
Zone, Pingdi Town, Longgang
District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China**